

Technisches Datenblatt

Härter D4

Produktbeschreibung

Spezialhärter für BTI Montageleim D3.

Anwendung

In Verwendung in BTI Montageleim D3 zur Erreichung der Beanspruchungsgruppe D4.

Produktmerkmale

Nach einer Zugabe von 5 % Härter in BTI Montageleim D3 entsprechen die hergestellten Verklebungen nach DIN EN 204 der Beanspruchungsgruppe D4.

Technische Daten

Basis	Isocyanat
Dichte	ca. 1,14 g/cm ³
Farbe	transparent
Lagerfähigkeit:	1 Jahr im Original verschlossenen Gebinde

Verarbeitungshinweise

Härter in BTI Montageleim D3 einrühren bis gute Mischung erreicht ist.
Ablauf der Topfzeit von Klebstoff- Härter- Gemisch nach ca. 24 h.

Bemerkung

Hände und Augen schützen! Spritzer sofort mit Wasser abwaschen!

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.