

Technisches Datenblatt

Multi-Primer

Produktbeschreibung

Multi-Primer ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung für unsere Butyl- und Bitumenbänder auf verschiedenen bauüblichen Untergründen, z. B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart und div. Metallbleche.

Technische Daten

Basis	synthetischer Kautschuk und Kunstharze, gelöst in brennbaren Lösungsmitteln
Farbe	schwarz
Viskosität	900 ± 100 mPa·s Brookfield RVF
Flammpunkt	< 0 °C
Dichte	0,84 ± 10 g / cm ³ bei + 20 °C
Primer-Film	in trockenem Zustand elastisch
Verbrauch	100 – 200 g / m ² (abhängig vom Untergrund)
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Verdünner
Mindestverarbeitungstemperatur	ab +5°C
Lagerung	In dicht verschlossenen Originalgebinden bei kühler und trockener Lagerung 12 Monate lagerfähig.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund darf nicht oxidiert sein und muss trocken, sauber, glatt, tragfähig, frei von losen Bestandteilen, staub-, fett-, reif-, eis- und taufrei sein. Saugfähige Untergründe dürfen leicht feucht (kein fließendes Wasser, kein Wasserfilm) sein, eine Durchtrocknung des Untergrundes ist nach Aufbringen des Multi-Primers nicht mehr möglich.

Vor der Verarbeitung ist zu prüfen, ob der Untergrund mit Multi-Primer verträglich ist. Nach erstmaligem Öffnen des Originalgebundes ist eine Verarbeitung des Multi-Primer möglich, solange dieser noch flüssig genug ist, dass er sich sauber und dünn auf den Untergrund auftragen lässt und sauber in den Untergrund einzieht. Scharfe und spitze Unebenheiten sind zu beseitigen. Kleinere Löcher, Fehlstellen und Hohlkehlen sind vor der Grundierung mit einem mineralischen Reparaturmörtel zu schließen bzw. herzustellen. Multi-Primer vor Verarbeitung kräftig aufrühren/aufschütteln! Multi-Primer ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt oder mit anderen Produkten vermischt werden. Multi-Primer wird mittels Rolle oder Bürste in einem Arbeitsgang vollflächig aufgetragen. Multi-Primer gleichmäßig auftragen. Vor Verklebung unserer Bänder muss der Voranstrich durchtrocknen bzw. ablüften, d. h. die Grundierung darf bei Kontakt nicht mehr abfärben. Eine Prüfung der Durchtrocknung vor Montage unserer Bänder ist unbedingt erforderlich. Hierzu wird ein kleiner Streifen des Bandes oder der Bahn auf die Grundierung aufgeklebt, angedrückt und wieder abgerissen. Wird hierbei der Voranstrich vom Untergrund abgelöst, besteht noch keine ausreichende Haftung. Eine Verklebung des Bandes muss in diesem Falle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Eine ausreichende Haftung ist gegeben, wenn das Band nur unter großem Kraftaufwand vom Untergrund zu lösen ist.

Technisches Datenblatt

Bemerkung

- Multi-Primer ist brennbar und von Feuer und Zündquellen unbedingt fernzuhalten
- Multi-Primer ist nicht als Voranstrich für lösungsmittlempfindliche Untergründe wie PS-Schaum und weichgemachtes PVC zu verwenden

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.